

84



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

检验检测报告

报告编号:SL228-190204

样品名称 SPC锁扣地板

型号规格 4.2mm×184mm×1220mm, 致密不含玻璃纤维

委托单位 浙江卡曼橡胶地板有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司
检验检测专用章





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司 检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：SL228-190204

委托编号：SL22-190084

第1页 共2页

委托单位	浙江卡曼橡胶地板有限公司	联系方式	15021113239
单位地址	浙江省嘉善县丁栅工业区	委托日期	2019年02月26日
样品名称	SPC锁扣地板	样品编号	SL22-190084-01
生产单位	浙江卡曼橡胶地板有限公司	生产日期	2019-1-10
型号规格	4.2mm×184mm×1220mm，致密不含玻璃纤维	批 号	--
样品数量	6.2m ²	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2019年02月26日
样品状态	浅色木纹		
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 34440-2017 《硬质聚氯乙烯地板》		
检验日期	2019年02月28日~2019年03月29日	签发日期	2019年04月24日
检验地点	上海市申富路568号，上海市向阳路201弄65号		
检验结论	送检的样品经检验，按照上述判定依据的技术指标，判定为第2页所检项目合格。 		
备 注	—		

批准：郭青

郭青

审核：苏宇

苏宇

编制：李丹

李丹

姚玉梅

姚玉梅

唐炜

唐炜

上海建科检验有限公司

检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：SL22-190084

报告编号：SL228-190204
第2页 共2页

检测结果汇总						
序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	可燃性	点火时间15s，20s 内焰尖高度，mm	≤150	<150	GB/T 8626-2007	合格
2	临界热辐射通量CHF，kW/m²		≥8.0	8.8	GB/T 11785-2005	合格
3	产烟特性	铺地材料产烟量，%×min	≤750	60	GB/T 20284-2006	合格
4	色牢度，级		≥6	6	GB/T 34440-2017	合格
5	加热尺寸变化率	纵向，%	≤0.25	0.08	GB/T 34440-2017	合格
6	加热翘曲，mm		≤2.0	0.2	GB/T 34440-2017	合格
7	氯乙烯单体，mg/kg		≤5	<0.1	GB 18586-2001	合格
8	可溶性铅（Pb），mg/m²		≤20	2.9	GB 18586-2001	合格
9	可溶性镉（Cd），mg/m²		≤20	0.008	GB 18586-2001	合格
10	总挥发物限量，mg/m²		≤10	7.1	GB 18586-2001	合格
说 明		1、应委托单位要求：序号1～3项按GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》进行评级。 ——燃烧性能符合GB8624-2012中铺地材料B ₁ （B-s1）级要求。 2、应委托单位要求：序号4～10项按GB/T 34440-2017《硬质聚氯乙烯地板》进行判定。 ——本法氯乙烯单体的最低检出质量浓度为0.1mg/kg。 3、序号1～3项的检测地址为向阳路201弄65号，序号4～10项的检测地址为申富路568号。 4、以上检验项目不是全性能检验。				

(本报告内容结束)



联系方式：上海市申富路568号 (邮编：201108) 021-54428584 / 54425584
 声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
 2、报告未经本机构同意，不得部分复制本报告。
 3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
 4、送样检验结果仅对来样负责。

JC/BG 8-010-2019