

同质透心产品技术参数表

Homogeneous Technical information



Technical Data 产品数据

Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	ISO24346 – EN 428	2.0 mm
Width 宽度	ISO24341 – EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	ISO24341 – EN 426	20 m

Classification 类别		
Fire rating 防火等级	GB 8624 – 2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586 – 2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$> 10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥ 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51130	R9

Performances 性能		
Abrasion group 耐磨等级	EN 649	T
Castor chair test 轮压测试	ISO4918 – EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	ISO 105 – B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	ISO26987 – EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO23999 – EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	ISO23999 – EN 434	≤ 1 mm
Sound reduction 消音率	ISO717 – 2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	ISO24343 – EN 433	0.03 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		< 10
Surface treatment 表面处理		PUR



To Be The Excellent Service Platform For The Resilient Flooring
打造世界弹性地板优秀服务平台